



Белый цемент СЕМІХ ПЦБ 1-500 ДО

Производитель: Cemix (Rus) Россия

Белый портландцемент без добавок 1 сорта.

ГОСТ 965-89, 30515-2013

Срок годности — 60 суток с момента отгрузки

Мешок: прочный полиэтилен.

На поддоне 35 мешков.

Размер поддона: 1000 x 1200 мм

Характеристики	Нормированные значения	Фактическое значение
Белизна (L*)	не менее 80%	91,91%
Оксид кремния SiO ₂	не нормируется	23,40%
Оксид алюминия Al ₂ O ₃	не нормируется	3,27%
Оксид железа Fe ₂ O ₃	не нормируется	0,26%
Оксид кальция CaO	не нормируется	70,43%
Оксид магния MgO	не нормируется	0,33%
Оксид серы SO ₃	не более 3,5%	2,91%
Хлор-ион Cl	не более 0,1%	0,01%
Щелочные оксиды в пересчете на Na ₂ O (Na ₂ O+0,658K ₂ O)	не нормируется	0,26%
Тонкость помола (остаток на сите № 008)	менее 12%	0%
Удельная поверхность по Блейну	не менее 2500 см ² /г	4600 см ² /г
Сроки схватывания:		
начало	не менее 45 мин	90 мин
конец	не более 600 мин	120 мин
Равномерность изменения объема	выдерживает	выдерживает
Нормальная плотность цементного теста	не нормируется	33,00%
Признаки ложного схватывания	отсутствуют	отсутствуют
Предел прочности при изгибах в возрасте 28 суток	не нормируется	7,2 МПа
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток	не менее 49 МПа	61,5 МПа
Предел прочности при сжатии после пропаривания (активность)	не менее 32 МПа	52,0 МПа
Содержание в клинкере MgO	не более 4%	0,38%
Содержание в клинкере FeO	не более 0,5%	0,23%
Содержание в клинкере нерастворимого остатка	не более 1,5%	0,5%

Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность)	не более 370 Бк/кг	104,8 Бк/кг
--	--------------------	-------------